

## צבע תופח דקורטיבי, למיגון פלדה

צבע תופח, לישום פנימי, המשמש להגנת קונסטרוקציות פלדה נגד אש עד ל 150 דקות. מגיע כחלק ממערכת הכוללת צבע יסוד מסוג מקרופקסי 400, וצבע עליון יעודי. נבדק לפי תקינה בין לאומית וכן מכון התקנים

### הישראלי.

- יצרן:** חברת SHOWERWIN WILLIAMS, אנגליה
- מיגון:** עד 150 דקות.
- תקנים:** נבדק ואושר במכון התקנים הישראלי לפי תקן 1267, וכן לפי תקן אירופאי ואנגלי, מאושר CERTIFIRE ובעל טבלאות מלאות למיגון כל סוגי הפלדה.
- סוג:** חד רכיבי, גוון לבן שבור.
- אריזה:** מיכל של 25 ק"ג.
- הכנה:** ערבוב מכאני של החומר, ניקוי הפלדה מלכלוך, אבק ושומנים, צביעת יסוד מסוג מקרופוקסי 400 בעובי 50-70 מיקרון ישירות על הפלדה. (היסוד מתאים לשחור ומגולוון)
- יישום:** לאחר המתנה של כ 24 שעות מיישום היסוד, מומלץ בהתזה, אך ניתן גם ליישם בהברשה או גלילה. יש ליישם צבע עליון לאחר ייבוש מלא ובדיקת התאמת עובי יבש.
- כיסוי:** על פי נתוני היצרן: 1 ק"ג FX-5090 יכסה כ- 0.55 מ"ר, בעובי יבש של כ- 1 מ"מ. לאחר היישום השכבה הרטובה מתכווצת בכ 40-50%.

הנתונים שלעיל מבוססים על נתוני היצרן ועל הניסיון אשר נצבר עם השנים. כושר הכיסוי תלוי בגורמים כמו מיומנות המיישם, פני השטח ותנאי מהזג האוויר באתר. להשגת התוצאות הנדרשות יש להקפיד על שימוש נכון לפי הוראות היצרן המלאות. על המשתמש לוודא כי המוצר נועד ומתאים למטרת השימוש וכי השטח הוכן כראוי. אחריות היצרן לא בתוקף במידה ולא יושמה המערכת לפי ההנחיות כולל היסוד ישירות על הפלדה. לקבלת פרוספקטים, הוראות יצרן מפורטות, לכל חומר, אישורי תקנים, טבלאות עובי נדרש ליישום, שאלות או כל מידע נוסף, אנא פנה לנציגנו.

להזמנות ו/או מידע נוסף אודות המוצרים, או כל נושא אחר בתחום מיגון האש הפסיבי

אנא פנו לאלומות אש בטלפון: 03-9343001 ▪ פקס: 03-9343002

[www.alumotesh.com](http://www.alumotesh.com)